

## Scheda Tecnica

### DRYFLOC 1281

Aspetto	Solido granulare
Carattere ionico	Anionico
Densità di carica	Bassa
Peso molecolare	Molto alto
Granulometria	% > 10 mesh: 2 % < 100 mesh: 6
Densità indicativa (@ 20° C g/cmc):	0,75
Concentrazione di utilizzo raccomandata (g/l)	5
Concentrazione massima (g/l)	10
Tempo di dissoluzione (minuti) in acqua deionizzata @ 5 g/l, 25°	60
Stabilità della soluzione (giorni)	1
Temperatura di stoccaggio (°C)	0 - 35
Durata del prodotto (mesi)*	24

\*Se conservato al chiuso ad una temperatura stabile compresa tra 5° e 30° C.

#### Imballi

Sacchi di polietilene	25 kg
Big bags	750 kg

I dati contenuti in questa Scheda Tecnica sono forniti a puro titolo indicativo e sono stati desunti in accordo alle disposizioni di legge vigenti e alle informazioni disponibili alla data di compilazione della presente. SNF Italia non assume nessuna responsabilità per quanto riguarda l'infrazione di eventuali brevetti esistenti, derivante dall'impiego dei propri prodotti.